

SCHEMA TECNICA

HOUGHTO-QUENCH® C 125

OLIO DA TEMPRA A FREDDO PER USO GENERICO – (ISO 6743-14) UHB

HOUGHTO-QUENCH® C 125 è un olio da tempra a velocità media adatto a temperature fino a 80°C. È basato su un olio di base raffinato con solventi, appositamente selezionato per ridurre al minimo l'ossidazione e garantire prestazioni costanti durante l'esercizio.

Applicazioni

La velocità media ottenuta con HOUGHTO-QUENCH® C 125 consente di ottenere un ottimo compromesso tra le caratteristiche meccaniche e il contenimento dimensionale in acciai a medio alta temprabilità.

HOUGHTO-QUENCH C 125 è adatto all'uso in tutti i tipi di installazione per la tempra, comprese vasche da tempra aperte, forni per cementazione e forni continui del tipo con suola a scuotimento, maglia fusa e nastro.

Houghto-Quench C 125 è formulato per offrire uniformi proprietà di tempra moderatamente accelerata con il massimo risparmio.

Raccomandazioni D'uso

Utilizzare così come fornito

Vantaggi

- **Economico:**
 - prestazioni costanti nelle condizioni di esercizio più severe
 - proprietà di tempra uniformi e costanti con un'ampia gamma di temperature di esercizio

Salute, Sicurezza E Gestione

Consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni su stoccaggio, gestione sicura e smaltimento. Le condizioni o i metodi di gestione, stoccaggio, uso e smaltimento del prodotto vanno oltre il nostro ragionevole controllo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale inefficacia del prodotto o per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà derivanti da o in connessione con queste condizioni.

Proprietà Fisiche Tipiche

CARATTERISTICHE	VALORE TIPICO	UNITA
Aspetto	Paglierino Limpido	Visivo
Gravità specifica a 15,5°C	0.86	
Viscosità cinematica a 40°C	24	ASTM D445, mm²/s
Viscosità cinematica a 100°C	4,5	ASTM D445 mm²/s
Punto di infiammabilità COC in °C	200	ASTM D92
Velocità di raffreddamento massima in °C/s a 40°C	80	ISO 9950

È stata utilizzata tutta la diligenza ragionevole per garantire l'accuratezza di questo documento al momento della pubblicazione. Successivamente alla pubblicazione, queste informazioni potrebbero essere soggette a modifiche. Questa Scheda Tecnica deve essere utilizzata esclusivamente per questo prodotto. Prima di qualsiasi utilizzo, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni sui rischi e pericoli e sui parametri per l'utilizzo del prodotto. Tutte le responsabilità e tutte le garanzie esplicite o implicite sono escluse per quanto riguarda i risultati delle prestazioni del prodotto e l'accuratezza di questi dati, ivi comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità per scopi particolari.

34003125

