

SCHEMA TECNICA

QH PRESSMAX™ DC 2168

FLUIDO INTERO PER DEFORMAZIONE

QH PRESSMAX™ DC 2168 è basato su un olio minerale idrotrattato con un basso contenuto di aromatici. Una combinazione di additivi polari, per estrema pressione e antiusura, conferisce all'olio un'elevata capacità di carico. L'olio garantisce una buona finitura superficiale dei pezzi lavorati.

QH PRESSMAX™ DC 2168 contiene cloro e zolfo attivo.

Applicazioni

QH PRESSMAX™ DC 2168 è specifico per operazioni di imbutitura, stampaggio e tranciatura su tutti i tipi di acciaio, incluso l'acciaio inox.

L'elevato livello di additivi EP garantisce una maggior durata dell'utensile, anche in caso di operazioni molto gravose.

Raccomandazioni D'uso

QH PRESSMAX™ DC 2168 si utilizza puro così come viene fornito.

Vantaggi

- o Costi ridotti: maggiore vita utile degli utensili grazie alle elevate prestazioni EP
- o Costi ridotti: consumo energetico ridotto grazie all'elevato livello di lubrificazione e alle elevate caratteristiche EP
- o Costi ridotti: facile da rimuovere utilizzando i normali detergenti
- o Costi ridotti: volumi di produzione più elevati grazie a un forte potere lubrificante

Salute, Sicurezza E Gestione

Consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni su stoccaggio, gestione sicura e smaltimento. Le condizioni o i metodi di gestione, stoccaggio, uso e smaltimento del prodotto vanno oltre il nostro ragionevole controllo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale inefficacia del prodotto o per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà derivanti da o in connessione con queste condizioni.

Proprietà Fisiche Tipiche

CARATTERISTICHE	VALORE TIPICO	UNITÀ
Colore	Giallo	
Peso specifico a 20°C	933	ASTM D 4052, kg/m³
Viscosità cinematica a 40°C	18	ASTM D 7042, mm²/s
Punto di infiammabilità	155	ASTM D 92, °C
Corrosione del rame	4c	ASTM D 130

È stata utilizzata tutta la diligenza ragionevole per garantire l'accuratezza di questo documento al momento della pubblicazione. Successivamente alla pubblicazione, queste informazioni potrebbero essere soggette a modifiche. Questa Scheda Tecnica deve essere utilizzata esclusivamente per questo prodotto. Prima di qualsiasi utilizzo, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni sui rischi e pericoli e sui parametri per l'utilizzo del prodotto. Tutte le responsabilità e tutte le garanzie esplicite o implicite sono escluse per quanto riguarda i risultati delle prestazioni del prodotto e l'accuratezza di questi dati, ivi comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità per scopi particolari. 73004033

