

SCHEMA TECNICA

QH PRESSMAX™ WE 6876

OLIO SOLUBILE PER DEFORMAZIONE A FREDDO

QH PRESSMAX™ WE 6876 è un olio emulsionabile a base estere per operazioni di stampaggio che contiene speciali additivi lubrificanti di estrema pressione e inibitori di corrosione.

QH PRESSMAX™ WE 6876 è privo di battericidi e fungicidi. È inoltre privo di cloro.

Applicazioni

QH PRESSMAX™ WE 6876 è un olio solubile che può essere impiegato per operazioni di imbutitura gravosa.

QH PRESSMAX™ WE 6876 offre un potere lubrificante e caratteristiche EP estremamente elevate ed è quindi adatto alla lavorazione di acciai legati e acciai inossidabili.

Raccomandazioni D'uso

QH PRESSMAX™ WE 6876 si utilizza puro, come fornito, o diluito in acqua a una concentrazione tra il 5 e il 50%.

Vantaggi

- Costi ridotti: volumi di produzione più elevati grazie a un forte potere lubrificante
- Costi ridotti: ambiente di lavoro più pulito grazie alla riduzione di evaporazione e nebbie oleose
- Personale soddisfatto: buon profilo EHS, riduzione di odore e nebbie oleose
- Costi ridotti: facile da rimuovere utilizzando i normali detergenti

Salute, Sicurezza E Gestione

Consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni su stoccaggio, gestione sicura e smaltimento. Le condizioni o i metodi di gestione, stoccaggio, uso e smaltimento del prodotto vanno oltre il nostro ragionevole controllo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale inefficacia del prodotto o per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà derivanti da o in connessione con queste condizioni.

Proprietà Fisiche Tipiche

CARATTERISTICHE	VALORE TIPICO	UNITÀ
Colore	marrone	
Peso specifico a 20°C	980	ASTM D 4052, kg/m³
Viscosità cinematica a 40°C	410	ASTM D 7042, mm²/s
pH al 5%	8,4	DIN 51396
Test di corrosione Nota 0 @ %	5	DIN 51360/2
Indice rifrattometrico	1	

È stata utilizzata tutta la diligenza ragionevole per garantire l'accuratezza di questo documento al momento della pubblicazione. Successivamente alla pubblicazione, queste informazioni potrebbero essere soggette a modifiche. Questa Scheda Tecnica deve essere utilizzata esclusivamente per questo prodotto. Prima di qualsiasi utilizzo, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni sui rischi e pericoli e sui parametri per l'utilizzo del prodotto. Tutte le responsabilità e tutte le garanzie esplicite o implicite sono escluse per quanto riguarda i risultati delle prestazioni del prodotto e l'accuratezza di questi dati, ivi comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità per scopi particolari. 73002628

