

SCHEMA TECNICA

QH PRESSMAX™ WT 8174

FLUIDO SOLUBILE PER LA TRINCIATURA DEL LAMIERINO MAGNETICO

QH PRESSMAX™ WT 8174 è un fluido solubile in acqua privo di olio minerale, utilizzato principalmente per la trinciatura del lamierino magnetico. Contiene speciali additivi di lubrificazione e inibitori di corrosione.

QH PRESSMAX™ WT 8174 è privo di cloro, zolfo, fosforo e metalli pesanti (zinco).

Applicazioni

QH PRESSMAX™ WT 8174 è un fluido solubile che può essere impiegato nella trinciatura del lamierino magnetico.

QH PRESSMAX™ WT 8174 può sostituire nella maggior parte dei casi i fluidi di stampaggio a base solvente al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e di ridurre il carico di COV nell'aria.

Raccomandazioni D'uso

QH PRESSMAX™ WT 8174 si miscela con acqua a una concentrazione del 3-6%.

Vantaggi

- Costi ridotti: volumi di produzione più elevati grazie a un forte potere lubrificante
- Costi ridotti: ambiente di lavoro più pulito grazie alla riduzione di evaporazione e nebbie oleose
- Personale soddisfatto: buon profilo EHS, riduzione di odore e nebbie oleose
- Personale soddisfatto: buon profilo EHS, privo di cloro e altre sostanze sospette

Salute, Sicurezza E Gestione

Consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni su stoccaggio, gestione sicura e smaltimento. Le condizioni o i metodi di gestione, stoccaggio, uso e smaltimento del prodotto vanno oltre il nostro ragionevole controllo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale inefficacia del prodotto o per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà derivanti da o in connessione con queste condizioni.

Proprietà Fisiche Tipiche

CARATTERISTICHE	VALORE TIPICO	UNITÀ
Colore	giallo	
Peso specifico a 20°C	1060	ASTM D 4052, kg/m³
Viscosità cinematica a 40°C	5	ASTM D 7042, mm²/s
pH al 5%	9,7	DIN 51396
Protezione dalla corrosione 0 a %	3	DIN 51360/2
Indice rifrattometrico	1,5	

È stata utilizzata tutta la diligenza ragionevole per garantire l'accuratezza di questo documento al momento della pubblicazione. Successivamente alla pubblicazione, queste informazioni potrebbero essere soggette a modifiche. Questa Scheda Tecnica deve essere utilizzata esclusivamente per questo prodotto. Prima di qualsiasi utilizzo, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni sui rischi e pericoli e sui parametri per l'utilizzo del prodotto. Tutte le responsabilità e tutte le garanzie esplicite o implicite sono escluse per quanto riguarda i risultati delle prestazioni del prodotto e l'accuratezza di questi dati, ivi comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità per scopi particolari. 73003202

